

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

**60684-3-
100 à/to 105**

Deuxième édition
Second edition
2001-07

Gaines isolantes souples –

Partie 3:

**Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuilles 100 à 105: Gaines en PVC extrudé**

Flexible insulating sleeving –

Part 3:

**Specifications for individual types of sleeving –
Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60684-3-100 à/to 105:2001

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

**60684-3-
100 à/to 105**

Deuxième édition
Second edition
2001-07

Gaines isolantes souples –

Partie 3:

**Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuilles 100 à 105: Gaines en PVC extrudé**

Flexible insulating sleeving –

Part 3:

**Specifications for individual types of sleeving –
Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GAINES ISOLANTES SOUPLES –

Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines – Feuilles 100 à 105: Gainex en PVC extrudé

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60684-3-100 à 105 a été établie par le sous-comité 15C: Spécifications, du comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1988 et constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
15C/1214/FDIS	15C/1243/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FLEXIBLE INSULATING SLEEVING –**Part 3: Specifications for individual types of sleeving –
Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60684-3-100 to 105 has been prepared by subcommittee 15C: Specifications, of IEC technical committee 15: Insulating materials.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1988, and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
15C/1214/FDIS	15C/1243/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

La présente norme internationale fait partie d'une série traitant des gaines isolantes souples à usages électriques:

Cette série est constituée de trois parties:

- Partie 1: Définitions et prescriptions générales (CEI 60684-1);
- Partie 2: Méthodes d'essai (CEI 60684-2);
- Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines (CEI 60684-3).

Cette norme comprend six des feuilles qui constituent la troisième partie, comme suit:

- Feuille 100: Gains en PVC extrudé – Type application générale – Tolérances bilatérales
- Feuille 101: Gains en PVC extrudé – Type haute température – Tolérances bilatérales
- Feuille 102: Gains en PVC extrudé – Type basse température – Tolérances bilatérales
- Feuille 103: Gains en PVC extrudé – Type application générale – Tolérances unilatérales
- Feuille 104: Gains en PVC extrudé – Type haute température – Tolérances unilatérales
- Feuille 105: Gains en PVC extrudé – Type basse température – Tolérances unilatérales

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60684-3-100:2001

INTRODUCTION

This standard is one of a series which deals with flexible insulating sleeving for electrical purposes.

The series consists of three parts:

- Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60684-1);
- Part 2: Methods of test (IEC 60684-2);
- Part 3: Specifications for individual types of sleeving (IEC 60684-3).

This standard gives six of the sheets comprising Part 3 as follows:

- Sheet 100: Extruded PVC sleeving – General purpose grade – Bilateral tolerances
- Sheet 101: Extruded PVC sleeving – High temperature grade – Bilateral tolerances
- Sheet 102: Extruded PVC sleeving – Low temperature grade – Bilateral tolerances
- Sheet 103: Extruded PVC sleeving – General purpose grade – Unilateral tolerances
- Sheet 104: Extruded PVC sleeving – High temperature grade – Unilateral tolerances
- Sheet 105: Extruded PVC sleeving – Low temperature grade – Unilateral tolerances

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60684-3-100:2001

GAINES ISOLANTES SOUPLES –

Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines – Feuilles 100 à 105: Gainex en PVC extrudé

1 Domaine d'application

La présente norme donne les prescriptions pour trois types de gaine en PVC extrudé, non thermorétractables.

Les gaines de ce type sont généralement fournies avec des diamètres intérieurs allant jusqu'à 50 mm et dans des gammes d'épaisseur de paroi comprises entre 0,2 mm et 1,8 mm.

Chaque feuille décrit trois niveaux d'épaisseur de paroi: «paroi mince», «paroi normale», «paroi épaisse», selon le diamètre intérieur nominal, avec, par conséquent, des prescriptions différentes pour la tension de claquage.

Les feuilles 100 et 103 couvrent les gaines ayant une gamme de température comprise entre –10 °C et 90 °C.

Les feuilles 101 et 104 couvrent les gaines ayant une gamme de température comprise entre –10 °C et 105 °C.

Les feuilles 102 et 105 couvrent les gaines ayant une gamme de température comprise entre –40 °C et 70 °C.

Ces gaines sont normalement disponibles avec les couleurs opaques suivantes:

noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, rose, turquoise et vert/jaune.

Elles sont également disponibles sous forme transparente, translucide et non colorée.

D'autres dimensions et d'autres couleurs que celles indiquées dans cette norme peuvent être disponibles, comme articles spéciaux. Ces articles doivent être considérés comme satisfaisant à cette norme s'ils satisfont aux autres caractéristiques indiquées dans le tableau 5.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60684. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60684 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-2-10:1988, *Essai d'environnement – Partie 2: Essais. Essai J et guide: Moisissures*

CEI 60684-1:1980, *Spécification pour gaines isolantes souples – Partie 1: Définitions et prescriptions générales*

CEI 60684-2:1997, *Gainex isolantes souples – Partie 2: Méthodes d'essai*

CEI 60757:1983, *Code de désignation des couleurs*

FLEXIBLE INSULATING SLEEVING –

Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving

1 Scope

This standard gives the requirements for three types of non-heatshrinkable sleeving, extruded from PVC.

Sleeving of this type is normally available with an internal diameter up to 50 mm and in a range of wall thicknesses between 0,2 mm and 1,8 mm.

Each sheet covers up to three levels of wall thickness, "thin wall", "standard wall" and "thick wall" related to nominal internal diameter and with corresponding differences in requirements for breakdown voltage.

Sheets 100 and 103 cover sleeving having a temperature range of –10 °C to 90 °C.

Sheets 101 and 104 cover sleeving having a temperature range of –10 °C to 105 °C.

Sheets 102 and 105 cover sleeving having a temperature range of –40 °C to 70 °C.

These sleeveings are normally available in the following opaque colours:

black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white, pink, turquoise and green/yellow.

They are also available in a transparent, translucent and non-coloured form.

Sizes and colours other than those specifically listed in this standard may be available as custom items. These items shall be considered to comply with this standard if they comply with the other property requirements listed in table 5.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60684. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 60684 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-2-10:1988, *Environmental testing – Part 2: Tests. Test J and guidance: Mould growth*

IEC 60684-1:1980, *Specification for flexible insulating sleeving – Part 1: Definitions and general requirements*

IEC 60684-2:1997, *Flexible insulating sleeving – Part 2: Methods of test*

IEC 60757:1983, *Code for designation of colours*

ISO 182-1:1990, *Plastiques – Détermination de la tendance des compositions à base d'homopolymères et de copolymères de chlorure de vinyle à dégager du chlorure d'hydrogène et éventuellement d'autres produits acides à températures élevées – Partie 1: Méthode au rouge Congo*

ISO 188:1998, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Essais de résistance au vieillissement accéléré et à la chaleur* (disponible en anglais seulement)

3 Désignation

Les gaines doivent être identifiées par la désignation suivante:

	Gaine	IEC 60684	– 3 –	100 –	12,0/0,5	– WH
Description						
Publication CEI – Numéro						
– Partie						
– Feuille						
Dimension – (diamètre intérieur nominal et épaisseur de paroi en millimètres)						
Couleur						

Toutes les abréviations utilisées pour les couleurs doivent satisfaire à la CEI 60757. L'abréviation pour «transparent» doit être «TP», celle pour «translucide» doit être «TL», et celle pour «non coloré» doit être «NC». Les couleurs non normalisées doivent être indiquées par une désignation complète.

4 Prescriptions

Outre les prescriptions générales données dans la CEI 60684-1, les gaines doivent satisfaire aux prescriptions données dans les tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8.

5 Qualification des gaines

La qualification des gaines doit normalement être basée sur les résultats obtenus avec des gaines de diamètre intérieur égal à 10 mm et de couleur noire.


La couleur et la solidité de la couleur à la lumière doivent être qualifiées pour toutes les couleurs.

ISO 182-1:1990, *Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures – Part 1: Congo red method*

ISO 188:1998, *Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat resistance tests*

3 Designation

The sleeving shall be identified by the following designation:



Any abbreviation used for colour shall comply with IEC 60757 where applicable. The abbreviation for transparent shall be "TT", translucent shall be "TL" and non-coloured "NC". Non-standard colours shall be written out in full.

4 Requirements

In addition to the general requirements given in IEC 60684-1, the sleeving shall comply with the requirements in tables 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8.

5 Product qualification

Product qualification shall normally be based on results from 10 mm internal diameter black sleeving.

Colour and colour fastness to light shall be qualified for all colours.

**Tableau 1 – Dimensions –
Feuilles 100 et 101**

Diamètre interne nominal mm	Tolérance sur le diamètre interne mm ±	Paroi mince		Paroi normale		Paroi épaisse	
		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm	
		Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±
0,3	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,5	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,25	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	0,5			0,85	0,15	1,2	0,2
40	1,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	1,0			0,85	0,15	1,55	0,25

**Table 1 – Dimensions –
Sheets 100 and 101**

Nominal internal diameter mm	Tolerance on internal diameter mm ±	Thin wall		Standard wall		Thick wall	
		Wall thickness mm		Wall thickness mm		Wall thickness mm	
		Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±
0,3	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,5	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,25	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	0,5			0,85	0,15	1,2	0,2
40	1,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	1,0			0,85	0,15	1,55	0,25

**Tableau 2 – Dimensions –
Feuille 102**

Diamètre interne nominal mm	Tolérance sur le diamètre interne mm ±	Paroi mince		Paroi normale		Paroi épaisse	
		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm	
		Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±
0,5	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,25	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	0,5			0,85	0,15	1,25	0,2
40	1,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	1,0			0,85	0,15	1,55	0,25

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60684-3-100:2001

**Table 2 – Dimensions –
Sheet 102**

Nominal internal diameter mm	Tolerance on internal diameter mm ±	Thin wall		Standard wall		Thick wall	
		Wall thickness mm		Wall thickness mm		Wall thickness mm	
		Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±
0,5	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,10	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,15	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,25	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,25	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,5	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	0,5	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	0,5			0,85	0,15	1,25	0,2
40	1,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	1,0			0,85	0,15	1,55	0,25

**Tableau 3 – Dimensions –
Feuilles 103 et 104**

Diamètre interne nominal mm	Tolérance sur le diamètre interne mm + uniquement	Paroi mince		Paroi moyenne		Paroi épaisse	
		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm	
		Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±
0,3	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,5	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,60	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,60	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,8	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	1,0			0,85	0,15	1,2	0,2
40	2,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	2,0			0,85	0,15	1,55	0,25

**Table 3 – Dimensions –
Sheets 103 and 104**

Nominal internal diameter mm	Tolerance on internal diameter mm + only	Thin wall		Standard wall		Thick wall	
		Wall thickness mm		Wall thickness mm		Wall thickness mm	
		Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±
0,3	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,5	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,60	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,60	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,8	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	1,0			0,85	0,15	1,2	0,2
40	2,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	2,0			0,85	0,15	1,55	0,25

**Tableau 4 – Dimensions –
Feuille 105**

Diamètre interne nominal mm	Tolérance sur le diamètre interne mm + uniquement	Paroi mince		Paroi moyenne		Paroi épaisse	
		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm		Epaisseur de paroi mm	
		Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±	Nominale	Tolérance ±
0,5	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,60	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,60	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,8	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	1,0			0,85	0,15	1,2	0,2
40	2,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	2,0			0,85	0,15	1,55	0,25

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60684-3-100:2001

**Table 4 – Dimensions –
Sheet 105**

Nominal internal diameter mm	Tolerance on internal diameter mm + only	Thin wall		Standard wall		Thick wall	
		Wall thickness mm		Wall thickness mm		Wall thickness mm	
		Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±	Nominal	Tolerance ±
0,5	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
0,8	0,20	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,0	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
1,5	0,25	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,0	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
2,5	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
3	0,40	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
4	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
5	0,40	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
6	0,60	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1
8	0,60	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
10	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
12	0,8	0,5	0,1	0,7	0,1	0,8	0,15
16	0,8	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
20	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
25	1,0	0,5	0,1	0,85	0,15	1,2	0,2
30	1,0			0,85	0,15	1,2	0,2
40	2,0			0,85	0,15	1,35	0,25
50	2,0			0,85	0,15	1,55	0,25

Tableau 5 – Propriétés caractéristiques

Propriété	Article de la CEI 60684-2	Unité	Max. ou min.	Prescriptions			Observations
				Feuille 100 Feuille 103	Feuille 101 Feuille 104	Feuille 102 Feuille 105	
Dimensions	3	mm	–	Tableau 1 ou 3	Tableau 1 ou 3	Tableau 2 ou 4	Il faut choisir le tableau approprié à la feuille
Densité	4	g/cm ³	Max.	Tolérance ±0,03	Tolérance ±0,03	Tolérance ±0,03	Ecart maximal autorisé par rapport aux valeurs déclarées du constructeur
Résistance au fendillement	5	%	Min.	50	50	50	Si l'épaisseur de paroi ne permet pas de découper un anneau de section carrée, la longueur peut être portée à 1,5 mm au plus
Résistance à la chaleur de soudage	7	–	--	Essai positif	Essai positif	Essai positif	Applicable aux gaines de diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 5 mm
Variation longitudinale	9	%	Max.	10 (150 ± 3) °C	10 (150 ± 3) °C	10 (150 ± 3) °C	Temps d'exposition pour tous les types: (15 ± 1) min
Déformation sous charge	10	%	Max.	50 % à 90 °C	50 % à 105 °C	50 % à 70 °C	Non applicable aux gaines de diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 8 mm
Stabilité thermique	11	min	Min.	300	400	200	Conforme à l'ISO 182-1 pour (180 ± 2) °C
Flexion à basse température	14	–	--	Pas de fissure à la température d'essai de -10 °C	Pas de fissure à la température d'essai de -10 °C	Pas de fissure à la température d'essai de -40 °C	Les éprouvettes doivent être enroulées autour des mandrins définis au tableau 7, pour la température spécifiée ou une température inférieure
Température de fragilité	15	°C	Max.	–	--	-40	
Résistance à la traction	19	MPa	Min.	15	15	13	Vitesse de séparation des mâchoires: (250 ± 50) mm/min
Allongement à la rupture	19	%	Min.	200	200	200	Vitesse de séparation des mâchoires: (250 ± 50) mm/min
Résistance d'isolement – à température ambiante – après exposition à la chaleur humide	22.4.2	MΩ	Min.	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	
	22.4.4	MΩ	Min.	10 ²	10 ²	10 ²	
Tension de claquage	21	kV	Min.	Voir le tableau 8			
Propagation de la flamme	26 Méthode A	s	Max.	60	60	60	En outre, le drapeau indicateur ne doit pas brûler. Le coton ne doit pas s'enflammer
Transparence	28	–	–	Essai positif	Essai positif	Essai positif	S'applique uniquement si la gaine spécifiée est transparente

Table 5 – Property requirements

Property	Clause in IEC 60684-2	Units	Max. or min.	Requirements			Remarks
				Sheet 100 Sheet 103	Sheet 101 Sheet 104	Sheet 102 Sheet 105	
Dimensions	3	mm	–	Table 1 or 3	Table 1 or 3	Table 2 or 4	Table appropriate to sheet of interest must be chosen
Density	4	g/cm ³	Max.	±0,03 tolerance	±0,03 tolerance	±0,03 tolerance	Maximum permitted deviation from manufacturer's declared values
Resistance to splitting	5	%	Min.	50	50	50	Where the wall thickness does not permit a square section ring to be cut, the length may be increased to not more than 1,5 mm
Resistance to soldering heat	7	–	–	Pass	Pass	Pass	Applicable to sleeving with nominal internal diameters up to and including 5 mm
Longitudinal change	9	%	Max.	10 (150 ± 3) °C	10 (150 ± 3) °C	10 (150 ± 3) °C	Exposure time for all types: (15 ± 1) min
Deformation under load	10	%	Max.	50 % at 90 °C	50 % at 105 °C	50 % at 70 °C	Not applicable to sleeving with nominal internal diameters of 8 mm and below
Thermal stability	11	min	Min.	300	400	200	In accordance with ISO 182-1 at (180 ± 2) °C
Bending at low temperature	14	–	–	No cracking at test temperature of –10 °C	No cracking at test temperature of –10 °C	No cracking at test temperature of –40 °C	Test specimens to be bent over mandrels shown in table 7 at the specified temperature or lower
Brittleness temperature	15	°C	Max.	–	–	–40	
Tensile strength	19	MPa	Min.	15	15	13	Jaw separation (250 ± 50) mm/min
Elongation at break	19	%	Min.	200	200	200	Jaw separation (250 ± 50) mm/min
Insulation resistance							
– at room temperature	22.4.2	MΩ	Min.	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	
– after damp heat	22.4.4	MΩ	Min.	10 ²	10 ²	10 ²	
Breakdown voltage	21	kV	Min	See table 8			
Flame propagation	26 Method A	s	Max.	60	60	60	In addition, the indicator flag shall not be burned away. The cotton shall not be ignited
Transparency	28	–	–	Pass	Pass	Pass	Applicable only when transparent sleeving is specified

							130-160. Le renouvellement dans l'étuve doit être compris entre 130 et 160 par heure
é des rs à la e	34	—	—	Le contraste normal de couleur entre les parties exposée et non exposée de l'échantillon doit être égal ou inférieur à celui de la solidité normale. Après cet essai les gâches transparentes doivent satisfaire aux exigences de transparence	Echantillon st n° 6		

Tableau 6 – Propriétés caractéristiques supplémentaires							
Propriété	Article de la CEI 60684-2	Unité	Max. ou min.	Prescriptions			Observations
				Feuille 100 Feuille 103	Feuille 101 Feuille 104	Feuille 102 Feuille 105	
ssures	a	—		Echelle 1 ou mieux	Echelle 1 ou mieux	Echelle 1 ou mieux	

60068-2-10: L'essai de 28 jours doit être utilisé.

Tableau 6 – Propriétés caractéristiques supplémentaires

Propriété	Article de la CEI 60684-2	Unité	Max. ou min.	Prescriptions			Observations
				Feuille 100 Feuille 103	Feuille 101 Feuille 104	Feuille 102 Feuille 105	
Moisissures	^a	—		Echelle 1 ou mieux	Echelle 1 ou mieux	Echelle 1 ou mieux	

^a CEI 60068-2-10: L'essai de 28 jours doit être utilisé.

^a CEI 60068-2-10: L'essai de 28 jours doit être utilisé.